

1. エッチングプライマー

商品名	一般名及び関連規格	色	比重	標準膜厚 (μm)	標準使用量 ($\text{kg}/\text{m}^2/\text{回}$) エアレス 刷毛	希釈溶剤名	希釈率 (重量%) エアレス 刷毛	容量	塗料単価(円)		
									石油缶 当り	Kg 当り	m ² /回 当り
プリマイトCF-100	エッチングプライマー2種 (クロムフリー長ばく形) JIS K 5633 2種	(暗緑色)	0.95	15	0.12 -	プリマイトシンナーS	40 -	16kg セット	30,460	1,904	228 -

2. ジンクリッチプライマー

商品名	一般名及び関連規格	色	比重	標準膜厚 (μm)	標準使用量 ($\text{kg}/\text{m}^2/\text{回}$) エアレス 刷毛	希釈溶剤名	希釈率 (重量%) エアレス 刷毛	容量	塗料単価(円)		
									石油缶 当り	Kg 当り	m ² /回 当り
ゼッターEP-2	有機ジンクリッチプライマー JIS K 5552 2種	(グレー)	2.60	15	0.20 -	ゼッターEP-2シンナー	15 -	20kg セット	89,960	4,498	900 -
ゼッターEP-2HB	厚膜形有機ジンクリッチペイント JIS K 5553 2種	(グレー)	2.70	75	0.75 -	ゼッターEP-2シンナー	10 -	25kg セット	120,530	4,821	3,616 -
ゼッターEP-2HBスマイル	厚膜形有機ジンクリッチペイント 弱溶剤形	(グレー)	2.29	75	0.75 -	塗料用シンナーA	5 -	25kg セット	133,930	5,357	4,018 -
ゼッターOL	無機ジンクリッチプライマー JIS K 5552 1種	(グレー)	2.30	15	0.20 -	ゼッターOLシンナー 夏型又は冬型	15 -	25kg セット	120,950	4,838	968 -
ゼッターOL-HB	厚膜形無機ジンクリッチペイント JIS K 5553 1種	(グレー)	2.60	75	0.75 -	ゼッターOL橋梁用 シンナー	3 -	25kg セット	129,050	5,162	3,872 -
ゼッタースーパー	エポキシエステル樹脂ジンクリッチ プライマー	(グレー)	2.30	25	0.30 0.25	ゼッタースーパー シンナー	10 5	15kg	67,200	4,480	1,344 -
セラリッチDH	機能性プライマー	(グレー)	1.40	17	0.17 -	セラリッチシンナー 夏型又は冬型	15 -	20kg	84,000	4,200	714 -

3. 鉛・クロムフリーさび止め塗料

商品名	一般名及び関連規格	色	比重	標準膜厚 (μm)	標準使用量 ($\text{kg}/\text{m}^2/\text{回}$) エアレス 刷毛	希釈溶剤名	希釈率 (重量%) エアレス 刷毛	容量	塗料単価(円)		
									石油缶 当り	Kg 当り	m ² /回 当り
グリーンボーセイ速乾	鉛・クロムフリーさび止めペイント JIS K 5674 1種	赤さび色、白、 グレー、HKグレー、 N4グレー、ターグレー、 MKターグレー	1.50	70	0.34 0.28	塗料用シンナー	5 5	20kg	24,660	1,233	419 345
"	"	淡彩系 黒	1.50	70	0.34 0.28	"	10 5	"	28,560	1,428	486 400
グリーンボーセイ超速乾	鉛・クロムフリーさび止めペイント JIS K 5674 1種	赤さび色、グレー、 ターグレー、 MKターグレー	1.50	70	0.31 0.28	塗料用シンナー	15 10	20kg	24,660	1,233	382 345
"	"	淡彩系	1.50	70	0.31 0.28	"	15 10	"	28,560	1,428	443 400
グリーンズボイド速乾下塗	鉛・クロムフリーさび止めペイント JIS K 5674 1種	赤さび色 グレー	1.50	35	0.17 0.14	塗料用シンナー	10 5	20kg	25,200	1,260	214 176
"	"	淡彩系	1.50	35	0.17 0.14	"	10 5	"	29,120	1,456	248 204
ZPプライマー無鉛	アルキド樹脂系 りん酸亜鉛さび止めペイント	赤さび色	1.30	75	0.14 0.12	塗料用シンナー	15 10	20kg	25,200	1,260	176 151

4. フェノール樹脂系塗料

商品名	一般名及び関連規格	色	比重	標準膜厚 (μm)	標準使用量 ($\text{kg}/\text{m}^2/\text{回}$) エアレス 刷毛	希釈溶剤名	希釈率 (重量%) エアレス 刷毛	容量	塗料単価(円)		
									石油缶 当り	Kg 当り	m ² /回 当り
フェノン中塗	フェノール樹脂系中塗塗料	淡彩系	1.45	35	0.18 0.15	塗料用シンナー	10 10	16kg	23,740	1,484	267 223
フェノン	フェノール樹脂系上塗塗料	"	1.30	25	0.14 0.12	"	7 7	16kg	28,000	1,750	245 210

重防食塗料積算価格表について

1. この価格表は2022年10月現在で積算したものです。
2. 中塗、上塗塗料は、鉛・クロムを含まない調色顔料を使用した場合の塗料単価を記入しております。
3. 標準膜厚と標準使用量は、弊社の従来の実績に基づく実績数値です。従って素地の形状や状態各公団・公社規格及びロス率の計算方法により若干相違することがあります。
4. m²当り塗料単価は、塗料代のみで、シンナー代は含まれておりません。
5. kg当りm²当り塗料単価は円未満は四捨五入しております。
6. 缶単価の1の位は四捨五入しております。
7. シンナーの希釈率は最大値を記入しております。
8. 比重のうち、特に中塗や上塗については代表値を記入しております。従って色相により若干異なります。
9. 一般名及び規格欄に記載している規格は、その商品と関係のある代表的な規格となります。
10. 塗料単価(石油缶当り、kg当り、m²/回当り)については、消費税は含まれておりません。
11. 安全に関する詳細データが必要なときには、安全データシート(SDS)を参照して下さい。
12. 小缶(下塗、中塗、上塗の4kgセットなど)のkg単価は石油缶(セット品含む)の40%アップとなります。
13. 本積算価格表の内容は予告なしに変更する場合がございます。

※FCRは大日本塗料株式会社の一次代理店です。

大日本塗料株式会社の積算価格表を抜粋して掲載しております。