

1. エッチングプライマー

商品名	一般名及び関連規格	色	比重	標準膜厚 (μm)	標準使用量 (kg/m ² /回) エアレス 刷毛	希釈溶剤名	希釈率 (重量%) エアレス 刷毛	容量	塗料単価(円)		
									石油缶 当り	Kg 当り	m ² /回 当り
ブリマイトCF-100	エッチングプライマー2種 (クロムフリー長ばく形) JIS K 5633 2種	(暗緑色)	0.95	15	0.12 -	ブリマイトシンナーS	40 -	16Kg セット	24,370	1,523	183 -

2. ジンクリッチプライマー

商品名	一般名及び関連規格	色	比重	標準膜厚 (μm)	標準使用量 (kg/m ² /回) エアレス 刷毛	希釈溶剤名	希釈率 (重量%) エアレス 刷毛	容量	塗料単価(円)		
									石油缶 当り	Kg 当り	m ² /回 当り
ゼッタールEP-2	有機ジンクリッチプライマー JIS K 5552 2種	(グレー)	2.60	15	0.20 -	ゼッタールEP-2シンナー	15 -	20kg セット	56,220	2,811	562 -
ゼッタールEP-2HB	厚膜形有機ジンクリッチペイント JIS K 5553 2種	(グレー)	2.70	75	0.75 -	ゼッタールEP-2シンナー	10 -	25kg セット	75,330	3,013	2,260 -
ゼッタールEP-2HBスマイル	厚膜形有機ジンクリッチペイント 弱溶剤形	(グレー)	2.60	75	0.75 -	塗料用シンナーA	5 -	25kg セット	83,700	3,348	2,511 -
ゼッタールOL	無機ジンクリッチプライマー JIS K 5552 1種	(グレー)	2.30	15	0.20 -	ゼッタールOLシンナー 夏型又は冬型	15 -	25kg セット	75,600	3,024	605 -
ゼッタールOL-HB	厚膜形無機ジンクリッチペイント JIS K 5553 1種	(グレー)	2.60	75	0.75 -	ゼッタールOL橋梁用 シンナー	3 -	25kg セット	80,650	3,226	2,420 -
ゼッタールスーパー	エポキシエステル樹脂ジンクリッチ プライマー	(グレー)	2.30	25	0.30 0.25	ゼッタールスーパー シンナー	10 5	15kg	42,000	2,800	840 -

3. 油性さび止め塗料

商品名	一般名及び関連規格	色	比重	標準膜厚 (μm)	標準使用量 (kg/m ² /回) エアレス 刷毛	希釈溶剤名	希釈率 (重量%) エアレス 刷毛	容量	塗料単価(円)		
									石油缶 当り	Kg 当り	m ² /回 当り
D-21プライマー速乾	一般さび止め ペイント JIS K 5621 2種	赤さび色 グレー	1.60	35	0.17 0.14	塗料用シンナー	10 5	20kg	13,440	672	114 94

4. 鉛・クロムフリーさび止め塗料

商品名	一般名及び関連規格	色	比重	標準膜厚 (μm)	標準使用量 (kg/m ² /回) エアレス 刷毛	希釈溶剤名	希釈率 (重量%) エアレス 刷毛	容量	塗料単価(円)		
									石油缶 当り	Kg 当り	m ² /回 当り
グリーンボーセイ速乾	鉛・クロムフリーさび止めペイント JIS K 5674 1種	赤さび色, 白 グレー-HKグレー, N4グレーダークグレー, MKダークグレー	1.50	70	0.34 0.28	塗料用シンナー	5 5	20kg	19,720	986	335 276
"	"	淡彩系 黒	1.50	70	0.34 0.28	"	10 5	"	22,840	1,142	388 320
グリーンボーセイ超速乾	鉛・クロムフリーさび止めペイント JIS K 5674 1種	赤さび色, グレー, ダークグレー MKダークグレー	1.50	70	0.31 0.28	塗料用シンナー	15 10	20kg	19,720	986	306 276
"	"	淡彩系	1.50	70	0.31 0.28	"	15 10	"	22,840	1,142	354 320
グリーンスボイド速乾下塗	鉛・クロムフリーさび止めペイント JIS K 5674 1種	赤さび色 グレー	1.50	35	0.17 0.14	塗料用シンナー	10 5	20kg	20,160	1,008	171 141
"	"	淡彩系	1.50	35	0.17 0.14	"	10 5	"	23,300	1,165	198 163
ZPプライマー無鉛	アルキド樹脂系 りん酸亜鉛さび止めペイント	赤さび色	1.30	75	0.14 0.12	塗料用シンナー	15 10	20kg	20,160	1,008	141 121

5. フェノール樹脂系塗料

商品名	一般名及び関連規格	色	比重	標準膜厚 (μm)	標準使用量 (kg/m ² /回) エアレス 刷毛	希釈溶剤名	希釈率 (重量%) エアレス 刷毛	容量	塗料単価(円)		
									石油缶 当り	Kg 当り	m ² /回 当り
フェノン中塗	フェノール樹脂系中塗塗料	淡彩系	1.45	35	0.18 0.15	塗料用シンナー	10 10	16kg	18,990	1,187	214 178
フェノン	フェノール樹脂系上塗塗料	"	1.30	25	0.14 0.12	"	7 7	16kg	22,400	1,400	196 168

重防食塗料積算価格表について

1. この価格表は2021年10月現在で積算したものです。
次回発行時までの間に、改訂する場合がありますのであらかじめご承知ください。
2. 中塗、上塗塗料は、鉛・クロムを含まない調色顔料を使用した場合の塗料単価を記入しております。
3. 標準膜厚と標準使用量は、弊社の従来の実績に基づく実績数値です。従って素地の形状や状態
各公団・公社規格及びロス率の計算方法により若干相違することがあります。
4. m²当り塗料単価は、塗料代のみで、シンナー代は含まれておりません。
5. kg当りm²当り塗料単価は円未満は四捨五入しております。
6. 缶単価の1の位は四捨五入しております。
7. シンナーの希釈率は、積算の建前から許容される最大値を記入しております。
8. 比重のうち、特に中塗や上塗については代表値を記入しております。従って色相により若干異なります。
9. 一般名及び規格欄に記載している規格は、その商品と関係のある代表的な規格にとどめております。
10. 塗料単価(石油缶当り、kg当り、m²/回当り)については、消費税は含まれておりません。
11. 安全に関する詳細データが必要なときには、安全データシート(SDS)を参照して下さい。

※FCRは大日本塗料株式会社の一次代理店です。

大日本塗料株式会社の積算価格表を抜粋して掲載しております。