

26. ガラスフレーク塗料

商品名	一般名及び関連規格	色	比重	標準膜厚 (μm)	標準使用量 (kg/m ² /回) エアレス 刷毛	希釈溶剤名	希釈率 (重量%) エアレス 刷毛	容量	塗料単価(円)		
									石油缶 当り	Kg 当り	m ² /回 当り
レジライニング#50下塗	ビニルエステル樹脂下塗塗料	さび色	1.30	80	0.23 -	レジライニング 反応性希釈剤	2 -	16.16 Kgセット	52,670	3,259	750 -
レジライニング#50上塗	ビニルエステル樹脂 ガラスフレーク塗料 (常温用)上塗	ライトグレー・白 クリーム	1.28	240	0.59 -	レジライニング 反応性希釈剤	2 -	16.16 Kgセット	55,020	3,405	2,009 -
レジライニング #50HR上塗	ノボラック型ビニルエステル樹脂 ガラスフレーク塗料 (加温用)上塗	ライトグレー・白 クリーム	1.22	310	0.76 -	レジライニング 反応性希釈剤	2 -	16.16 Kgセット	57,740	3,573	2,715 -
レジライニング #50ALC上塗	ビニルエステル樹脂 ガラスフレーク上塗塗料	ライトグレー 白	1.22	310	0.76 -	レジライニング 反応性希釈剤	2 -	16.16 Kgセット	72,400	4,480	3,405 -
レジライニング 反応性希釈剤	ビニルエステル樹脂系塗料用 専用反応性希釈剤	-	0.91	-	-	-	-	16L	17,280	1,187	-
レジライニング洗剤用 シンナー	ビニルエステル樹脂系 塗料用専用洗浄用シンナー	-	0.81	-	-	-	-	16L	19,150	1,478	-
ML-3000下塗	ビニルエステル樹脂下塗塗料	さび色	1.30	150	0.35 -	ML-3000 反応性希釈剤	5 -	16.16 Kgセット	52,670	3,259	1,141 -
ML-3000中塗	ビニルエステル樹脂 ガラスフレーク中塗塗料	ダークグレー	1.21	350	0.75 -	ML-3000 反応性希釈剤	5 -	16.16 Kgセット	56,290	3,483	2,612 -
ML-3000上塗	ビニルエステル樹脂 ガラスフレーク上塗塗料	グレー	1.21	350	0.75 -	ML-3000 反応性希釈剤	5 -	16.16 Kgセット	59,550	3,685	2,764 -
ML-3000カラー中塗	ビニルエステル樹脂 ガラスフレーク中塗塗料	淡彩系	1.20	300 160	0.75 0.40	ML-3000 反応性希釈剤	2 2	16.16 Kgセット	59,180	3,662	2,747 -
ML-3000カラー上塗	ビニルエステル樹脂 ガラスフレーク上塗塗料	淡彩系	1.20	300 160	0.75 0.40	ML-3000 反応性希釈剤	2 2	16.16 Kgセット	59,180	3,662	2,747 -
ML-3000M下塗	ビニルエステル樹脂下塗塗料	さび色	1.30	100	0.35 -	ML-3000 反応性希釈剤	5 -	16.16 Kgセット	52,670	3,259	1,141 -
ML-3000M中塗	ビニルエステル樹脂 ガラスフレーク中塗塗料	ダークグレー	1.21	450	0.96 -	ML-3000 反応性希釈剤	5 -	16.16 Kgセット	56,290	3,483	3,344 -
ML-3000M上塗	ビニルエステル樹脂 ガラスフレーク上塗塗料	グレー	1.21	150	0.48 -	ML-3000 反応性希釈剤	5 -	16.16 Kgセット	59,550	3,685	1,769 -
ML-3000反応性希釈剤	ML-3000用専用反応性 希釈剤	-	0.91	-	-	-	-	16L	16,630	1,142	-
ML-3000洗浄用 シンナー	ML-3000用専用洗浄用 シンナー	-	0.81	-	-	-	-	16L	18,290	1,411	-

27. 水中防食用塗材

商品名	一般名及び関連規格	色	比重	標準膜厚 (μm)	標準使用量 (kg/m ² /回) (ハンド圧着) エアレス 刷毛	希釈溶剤名	希釈率 (重量%) エアレス 刷毛	容量	塗料単価(円)		
									石油缶 当り	Kg 当り	m ² /回 当り
ガードシールHL	水中硬化形エポキシ樹脂 被覆材(ハンド圧着タイプ)	グレー ブルー	1.60	5mm	- 12.00	(洗浄用) エポニックスシンナーB	-	20Kg セット	58,240	2,912	- 34,944
ガードシールZ	湿潤鋼材面用エポキシ樹脂塗料	ブルー グレー	1.45	500	- 1.00	(洗浄用) エポニックスシンナーB	-	5Kg セット	21,280	4,256	- 4,256
ガードシールLP	湿潤コンクリート面用エポキシ 樹脂塗料	グレー ブルー	1.70	500	- 1.00	(洗浄用) エポニックスシンナーB	-	5Kg セット	21,280	4,256	- 4,256

重防食塗料積算価格表について

1. この価格表は2021年10月現在で積算したものです。
次回発行時までの間に、改訂する場合がありますのであらかじめご承知ください。
2. 中塗、上塗塗料は、鉛・クロムを含まない調色顔料を使用した場合の塗料単価を記入しております。
3. 標準膜厚と標準使用量は、弊社の従来の実績に基づく実績数値です。従って素地の形状や状態
各公団・公社規格及びロス率の計算方法により若干相違することがあります。
4. m²当り塗料単価は、塗料代のみで、シンナー代は含まれておりません。
5. kg当りm²当り塗料単価は円未満は四捨五入しております。
6. 缶単価の1の位は四捨五入しております。
7. シンナーの希釈率は、積算の建前から許容される最大値を記入しております。
8. 比重のうち、特に中塗や上塗については代表値を記入しております。従って色相により若干異なります。
9. 一般名及び規格欄に記載している規格は、その商品と関係のある代表的な規格にとどめております。
10. 塗料単価(石油缶当り、kg当り、m²/回当り)については、消費税は含まれておりません。
11. 安全に関する詳細データが必要なときには、安全データシート(SDS)を参照して下さい。

※FCRは大日本塗料株式会社の一次代理店です。

大日本塗料株式会社の積算価格表を抜粋して掲載しております。